

# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

## DeckDegrayer



**Nový**

**Späť na začiatok: Zvráťte účinky poveternostných vplyvov na svoje drevo!**

Špeciálny čistič na drevené povrchy v exteriéri. Sanácia bez brúsenia! LOBACARE DeckDegrayer opäť obnoví prirodzenú farbu dreva. Použite tento biologicky odbúrateľný špeciálny čistič na svoje terasové palubovky, záhradný nábytok alebo predmety z dreva. Ideálna predbežná úprava pred nanesením výrobku LOBADUR DeckPrepare, ako aj LOBASOL DeckOil / Color alebo LOBADUR DeckFinish Color.


- Ideálna príprava zbavujúca šedivenia predchádzajúca ďalšiemu ošetrovaniu
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Použiteľné na vodorovných aj zvislých povrchoch, ako aj záhradnom nábytku, nesteká
- Netreba žiadne brúsenie
- Použiteľné na všetkých typoch dreva

### Oblasť použitia:

Vhodné na aplikáciu na drevených povrchoch v exteriéri.

## Údaje o výrobkoch

Výr. č.  
10741



Hodnota pH

2,7

Zloženie

< 5% neiónové povrchovo aktívne látky, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Skladovanie a transport

Skladovateľnosť 36 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.

GISCODE

GG10

## Pokyny ku spracovaniu

- Materiál dobre pretrepať.
- Podľa možnosti zabráňte spracúvaniu pri silnom slnečnom žiarení. Pracujte po úsekoch. Povrch vopred navlhčite vodou, aby ste zaistili, že výrobok neuschne príliš rýchlo.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

14/12/2020



# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

# DeckDegrayer



## Pokyny ku spracovaniu

### Riedidlo

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

### Nanášacia technika/spotreba materiálu

Štetec alebo kefa na olej LOBATOOL / cca 150-200 ml/m<sup>2</sup> (5-6 m<sup>2</sup>/l). Presnú spotrebu zistíte skúšobným náterom.

### Tri oblasti použitia, jediný postup.

zbavenie starej terasovej palubovky šedého nádychu

- Špeciálna formula umožňuje odstránenie šedivého odtieňa dreva.

vyčistenie starej lakovanej terasovej palubovky a jej príprava na následné dolakovanie

- Optimálna príprava na bezpečnú príľnavosť následného tesniaceho náteru.

novopoložená palubovka, otvorenie pórov, zotretie zložiek dreva z povrchu

- Typy dreva s vysokým podielom zložiek dreva, predovšetkým drevo ihličnanov a exotických stromov, majú sklon k obohacovaniu drevenej plochy. Napr. teakové drevo, ktoré nie je čerstvo obrúsené, je na dotyk dokonca olejové.
- Aby mohli naše výrobky optimálne prilnúť k drevu, musia sa tieto drevené zložky, živice či oleje, zotrieť z povrchu dreva. Pritom sa navyše otvárajú póry povrchu dreva a výrobky tak doň môžu lepšie preniknúť.

### Aplikácia

- Voľné nečistoty vopred zametíte.
- Povrch najskôr namočte, aby ste zabránili rýchlemu schnutiu prípravku LOBACARE Degrayer.
- LOBACARE DeckDegrayer výdatne naneste v nezriedenej forme štetcom alebo kefou na olejovanie LOBATOOL na drevo, ktoré chcete očistiť.
- Prípravok nechajte cca 10 minút pôsobiť.
- Na úpravu povrchu odporúčame použiť čistiaci stroj určený pre drevené terasy (podlahový čistiaci stroj, vysokotlakový čistič s príslušným nastavcom,...). Prípadne povrch upravte pomocou drsnej kefy alebo kefký v smere textúry dreva.
- Následne celý povrch opláchnite čistou vodou, resp. vyčistite postrekom zo záhradnej hadice. Pri veľmi odolných nečistotách ošetrenie zopakujte, resp. nechajte prípravok LOBACARE DeckDegrayer pôsobiť dlhšie.
- Po uschnutí prípadné vztýčené drevné vlákna zalomte oceľovou kefou alebo podlahovou leštičkou so zeleným kotúčom LOBASAND SuperPadgrün, čím docielite hladký povrch. Naolejujte prípravkom LOBASOL DeckOil alebo LOBADUR DeckPrepare a naneste vrstvu prípravku LOBADUR DeckFinish v súlade s technickými informáciami výrobku.

14/12/2020



# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

# DeckDegrayer



## Všeobecné pokyny

**Čistenie pracovných nástrojov:** Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

**Čas schnutia:** Uvedené časy schnutia platia pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 %. Nižšia teplota alebo vyššia rel. vlhkosť vzduchu schnutie spomaľuje. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti preto nečistite navlhko. Údaje špecifické pre výrobok nájdete v príslušných technických informáciách.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.

14/12/2020

