

Technický list

EGGER Silenzio EASY SD



Oblasť použitia

Podkladový materiál pre pokládku plávajúcej laminátovej podlahy (EN 13329)

Štandardné dáta

Produkt	Silenzio EASY SD		
Materiál	HFPS pena + parotesná vrstva		
Farba	Zelená/strieborná		
Typ balenia	Skladací panel		
Balenie	15 m ² / balík	21 balíkov / paleta	
Akreditácia / certifikáty / prehlásenie	Schválenie stavebného inšpektorátu TÜV TOXPROOF, A+ (Émissionsdans l'air intérieur)		

Údaje o materiáli

Parametre	Špecifikácia	Tolerancia	Skušobná metóda
Hrúbka [mm]	2	± 15 %	CEN TS 16354
Dĺžka [m]	12,5	+5 % / -0 %	CEN TS 16354
Šírka [m]	1,2	+2,5 % / -1 %	CEN TS 16354
Reakcia na oheň	Efl	-	EN 13501
Tvarovanie za tepla [°C]	≤ 70	-	S WN
Absorpcia vody [%]	≤ 1	-	EN 12087
Tepelný odpor R _λ [m ² K/W]	~ 0,057	-	EN 12667
Difúzny odpor vodne pary SD [m]	≥ 100	-	CEN TS 16354

Technické údaje týkajúce sa CEN TS 16354

Popis	Parametre	Hodnota	Doporučenie podľa EPLF
Zníženie nárazového hluku	IS [dB]	≤ 18	≥ 18
Zníženie kročejového hluku	RWS	27 % v souladu s IHD -W431	probíhá
Odolnosť voči nárazu, metóda „veľká guľička“	RLB [mm]	≥ 1200	≥ 1200
Pevnosť v tlaku	CS [kPa]	≥ 110	≥ 60
Dlhodobé tlakové zaťaženie, tzv. „tečenie“	CC [kPa]	≥ 25	≥ 20
Dynamické zaťaženie	DL [cykly]	≥ 250000	≥ 100000
Vyrovnanie nerovností	PC [mm]	≤ 1	≥ 0,5

Predběžná doložka:

Tieto inštrukcie pre spracovanie boli zostavené na základe najlepších dostupných informácií a s náležitou starostlivosťou. Poskytované informácie sa zakladajú na praktických skúsenostiach, interných skúškach a odrážajú našu súčasnú úroveň vedomostí. Sú určené iba pre informáciu a nepredstavujú záruku vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti pre konkrétne použitie. Za chyby tlače a noriem a za omyly nie je možné prevziať akúkoľvek záruku. Okrem toho môžu technické zmeny podláh EGGER vyplývať tak z ďalšieho vývoja, ako aj zo zmien noriem a právnych predpisov. Obsah týchto pokynov pre spracovanie nemôže preto slúžiť ako návod k použitiu ani ako právne záväzná dohoda. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky.